

Редиспергируемый полимерный порошок (РПП) GAPRI RDP 206

Общее описание

Продукт GAPRI RDP 206 является модифицированной формой сополимера этиленвинилацетат (ЭВА). Улучшает прочность сцепления раствора основанием, прочность при растяжении и изгибе, пластичность и однородность. Придаёт раствору значительные тиксотропные свойства. Совместим со всеми типами минеральных вяжущих веществ.

Применение

Продукт GAPRI RDP 206 рекомендуется к применению при производстве клеевых смесей классов С1 и С2, а также для клеевых и армирующих смесей для устройства СФТК.

- Обеспечивает высокую адгезию сухих строительных смесей на основе цементных, гипсовых и ангидридовых вяжущих;
- обеспечивает высокую адгезию для плиточных клеев С1 и С2;
- повышает прочность на сжатие и растяжение при изгибе;
- повышает стойкость к деформации;
- обеспечивает высокую тиксотропность;
- рекомендуется для материалов в условиях термического или механического напряжения.

Технические характеристики

Форма	Белый порошок
Насыпная плотность, кг/м ³	475 ± 75
Температура стеклования, Тg	22,0 — 24,0
Температура пленкообразования (МТП)	4,0 — 6,0
Максимальная фракция, мм	500,0

Дозировка

Тип сухой строительной смеси	Рекомендуемая дозировка РПП, %
Плиточные клеи С1	0,5 — 1,5
Плиточные клеи С2	1,6 — 2,5
Клеи, подклассы Е, Т	1,5 — 2,5
Ремонтные составы	1,5 — 3,0
Инъекционные составы	1,0 — 2,0

При применении добавки следует выполнять требования нормативной документации. При производстве смеси с добавкой GAPRI RDP 206 следует обеспечивать достаточное время перемешивания с целью равномерности распределения добавки в соответствии с нормативными требованиями.

Транспортирование и хранение

Хранить при температуре от -40 до +40С. Сыпучие материалы хранятся в складских помещениях, в оригинальной упаковке. Упаковано в многослойные бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем. Гарантийный срок хранения в закрытой и неповрежденной упаковке 24 месяца.

Требования безопасности при работе

При работе использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица, органов дыхания. После работы тщательно вымыть руки.