

Редиспергируемый полимерный порошок (РПП) GAPRI RDP 208

Общее описание

Продукт GAPRI RDP 208 является модифицированной формой сополимера этиленвинилацетат (ЭВА) с минеральными добавками и защитным коллоидом. Повышает эластичность и гидрофобные свойства растворов.

Область применения

Продукт GAPRI RDP 208 рекомендуется к применению при производстве штукатурноклеевых составов для СФТК, а также гидроизоляционных и ремонтных смесей.

- Обеспечивает высокую адгезию сухих строительных смесей на основе цементных, гипсовых и ангидридовых вяжущих;
- обеспечивает высокую адгезию для плиточных клеев С1 и С2;
- повышает прочность на сжатие и растяжение при изгибе;
- повышает стойкость к деформации;
- уменьшает трещинообразование;
- рекомендуется для материалов в условиях термического или механического напряжения.

Технические характеристики

Форма	Белый порошок
Насыпная плотность по DIN EN ISO 60, кг/м ³	475 ± 5
Влажность, %	Не более 2,0
Температура пленкообразования (МТП) по DIN EN ISO 4610, °C	0
Размер частиц по DIN EN ISO 4610 (остаток на сите 0,4 мм), %	Не более 4,0

Дозировка

Тип сухой строительной смеси	Рекомендуемая дозировка РПП, %
Плиточные клеи С1	0,5 — 1,5
Плиточные клеи С2	1,6 — 2,5
Клеи, подклассы Е, F, S	2,0 — 3,0
Ремонтные составы	1,5 — 3,0
Заполнители трещин	1,5 — 2,5

При применении добавки следует выполнять требования нормативной документации. При производстве смеси с добавкой GAPRI RDP 208 следует обеспечивать достаточное время перемешивания с целью равномерности распределения добавки в соответствии с нормативными требованиями.

Транспортирование и хранение

Хранить при температуре от -40 до +40С. Сыпучие материалы хранятся в складских помещениях, в оригинальной упаковке. Упаковано в многослойные бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем. Гарантийный срок хранения в закрытой и неповрежденной упаковке 24 месяца.

Требования безопасности при работе

При работе использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица, органов дыхания. После работы тщательно вымыть руки.